

Dichiarazione di Prestazione e del Produttore 2026

Nr. Dichiarazione di Prestazione	P357 – Otto Scerri		
1. Codice di identificazione unico del prodotto	Miscela non legata - Misto granulare 0/22 – Deposito di Castione		
2. Uso previsto del prodotto	Aggregati per materiali non legati per l'impiego in opere d'ingegneria civile e nella costruzione di strade (Misto granulare per sottofondi stradali)		
3. Fabbricante	Otto Scerri SA Via Industria CH - 6532 Castione		
3a. Ubicazione impianto	Castione – Mappale 16. Impianto fisso.		
5. Sistema di valutazione	2+		
6. a)	Norma armonizzata	SN EN 13242+A1:2021-10	
	Norma non armonizzata	SN EN 13285:2021-10 - VSS 70 119:2021-10	
	Organismo notificato	NB 2115 (Schweizerischer Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe SÜGB)	



7. Prestazioni dichiarate – Caratteristiche essenziali		Esigenze (categorie)	Valori dichiarati		
Designazione (d/D)	SN EN 13285	0/16, 0/22, 0/45 Origine - Deposito	0/22 Sopraceneri – Deposito Castione		
Granulometria	SN EN 13242	G _{A75}	G _{A85}		
Classe granulometrica, grano max	SN EN 13285	OC ₇₅	OC ₈₅		
Fuso granulometrico	SN EN 13285	G _C	G _C		
Distribuzione granulometrica dei lotti individuali e continuità	SN EN 13285 SN EN 933-1	Valori dichiarati MDV [M-%]	-		
		passante al setaccio 11.2 mm A	65 (+11)		
		passante al setaccio 5.6 mm B	46 (+11)		
		passante al setaccio 2 mm C	33 (+11)		
		passante al setaccio 1 mm E	26 (+9)		
		passante al setaccio 0.5 mm F	18 (+5)		
Contenuto parti fini < 0.063 mm	SN EN 13285 SN EN 933-1	da dichiarare [M-%] categoria UF ₁₂	2.0 UF ₃ / f ₃		
Qualità dei fini	SN EN 13242	secondo Annesso A a,d [M-%]	a) soddisfatto		
Indice di appiattimento FI aggregato grosso	SN EN 13242 EN 933-3	valore [M-%]	4/8	8/16	16/Dmax
		categoria FI ₃₅	17 FI ₂₀	18 FI ₂₀	20 FI ₂₀
Percentuale di particelle frantumate	SN EN 13242	valore [M-%]	99/0	90/3	92/4
Grani frantumati Cc/Ctr	EN 933-5	categoria da dichiarare	C _{90/3}	C _{90/3}	C _{50/10}
Resistenza alla frammentazione Los Angeles LA	SN EN 13242 SN EN 1097-2	valore [M-%] categoria LA ₄₀	4/8	11/16	
			34 LA ₃₅	38 LA ₄₀	
Stabilità volumetrica delle scorie d'acciaio	SN EN 1744-1	[M-%]	-		
Classificazione di aggregati grossi riciclati	SN EN 13285 SN EN 933-11	componente riciclata principale categorie da dichiarare [-]	Aggregati naturali		
Impurità	SN EN 933-11	Nessuna visibile nei materiali naturali	Nessuna visibile		
Solfati solubili nell'acqua	SN EN 1744-1	[M-%]	NPD		
Indice di Portanza CBR ₁	SN EN 13286-47	da dichiarare [F-%] CBR ₂ e CBR ₁ ≥ 40	95*		
Indice di Portanza CBR ₂			-		
Resistenza all'acqua	SN EN 13286-47	CBR ₂ /CBR ₁ ≥ 0.5	-		
Resistenza al gelo	SN EN 13286-47 VSS 70 321	CBR _F /CBR ₁ ≥ 0.5 analisi necessaria se f>5 [M-%]	CBR _F /CBR ₁ = NPD Con Ø < 0.063 = -		
Permeabilità	SN EN ISO 17892-11	da dichiarare [m/s] analisi necessaria se f>5 [M-%]	NPD Con Ø < 0.063 = -		
Valori Proctor di cantiere -massa volumica secca -contenuto d'acqua ottimale	SN EN 13285 SN EN 13286-2	da dichiarare δd [kg/m³] Wopt [M-%]	2160* 3.5*		
Sostanze pericolose	SN EN 13285	OPSR	NPD		

NPD: No Performance Determined (Prestazione non determinata) - * Analisi eseguite secondo SN 670 119-NA

Le prestazioni del prodotto dichiarate secondo cifra 7 sono state determinate dal laboratorio di prova accreditato NUOVOLab SA (registro STS 0424)	NUOVOLab SA Via la Stampa 13 CH – 6965 Lugano	
--	---	---

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme alla prestazione dichiarata. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità alle pertinenti disposizioni legali sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Luogo, Data

Otto Scerri SA

Firma: