

Dichiarazione di Prestazione 2026

Nr. Dichiarazione di Prestazione		P363.02 - Otto Scerri Castione
1. Codice di identificazione unico del prodotto		Granulato di calcestruzzo (C) 0/32
2. Uso previsto del prodotto		Aggregati per calcestruzzo
3. Fabbricante		Otto Scerri SA Via Industria CH - 6532 Castione
3a. Ubicazione impianto		Castione – Mappale 16. Impianto fisso.
4. Mandatario		-
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione		2+
6. a)	Norma armonizzata	SN EN 12620:2002+A1: 2008
	Organismo notificato	NB 2115 (Schweizerischer Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe SÜGB) 
7. Prestazioni dichiarate		Vedi lista: pagina 2 di questa dichiarazione
8. Documentazione		La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme alla prestazione dichiarata. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità alle pertinenti disposizioni legali sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
Le prestazioni del prodotto dichiarate secondo cifra 7 sono state determinate dal laboratorio di prova accreditato NUOVOLab SA (registro STS 0424)		NUOVOLab SA Via la Stampa 13 CH – 6965 Lugano 

Luogo, Data

Otto Scerri SA

Firma:

7. Prestazioni dichiarate – Caratteristiche essenziali		Esigenze (categorie)	Valori Dichiarati			
Forma, dimensione e massa volumica			Granulato di calcestruzzo (C) 0/32			
Designazione d/D	EN 12620	G _c / G _f / G _{NG} / G _A	G _{A85}			
Categoria G			Rispetta Tab.6			
Tolleranze sulla curva tipo			0/4	4/8	8/16	16/32
Forma dei granuli:	EN 933-3	valore [M-%]		12	15	7
Indice di appiattimento FI		categoria FI _{dichiarato}		FI ₁₅	FI ₁₅	FI ₁₅
Indice di forma SI		SI [M-%]		NPD	NPD	NPD
Massa volumica in mucchio	EN 1097-3	valore [t/m³]	1.52			
Massa volumica dei grani P _{SSD}	EN 1097-6	da dichiarare [t/m³]	2.45	2.48	2.46	2.49
Assorbimento d'acqua WA ₂₄		da dichiarare [M-%]	6.3	5.7	5.8	4.1
Purezza						
Contenuto di conchiglie	EN 933-7	[SC]	NPD			
Contenuto parti fini < 0.063 mm	EN 933-1	valore [M-%]	2.9			
		categoria f ₁₁ premiscelato	f ₃			
		Annesso D a,d [M-%]	a) soddisfatto			
Resistenza alla frammentazione						
Frammentazione Los Angeles LA	EN 1097-2	LA [M-%]	NPD			
Frammentazione per urto SZ		SZ [M-%]	NPD			
Resistenza alla levigabilità, abrasione/usura						
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	EN 1097-1	M _{DE} [M-%]	NPD			
Resistenza alla levigabilità	EN 1097-8	PSV ₄₄ * [M-%]	NPD			
Resistenza all'abrasione	EN 1097-8	AAV [M-%]	NPD			
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	EN 1097-9	A _N [M-%]	NPD			
Composizione/contenuto			Rc90			
Costituenti degli aggregati grossi riciclati	EN 933-11	Tab. 2 SN 670 102b-NA	Ru10-/ Ra1-/ Rb1-/ FL2-/ (X+Rg)0.3-			
Contenuto di cloruri solubili in acqua	EN 1744-1	da dichiarare [M-%]	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Contenuto di cloruri solubili in acido aggregati riciclati	EN 1744-5	da dichiarare [M-%]	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Contenuto di solfati solubili in acido AS	EN 1744-1	valore [M-%]	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
		categoria AS _{0.8}	AS _{0.8}	AS _{0.8}	AS _{0.8}	AS _{0.8}
		valore [M-%] S<1%	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Contenuto di zolfo totale S	EN 1744-1	valore [M-%]	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
Contenuto di solfati solubili in acqua aggregati riciclati SS		categoria SS _{0.2}	SS _{0.2}	SS _{0.2}	SS _{0.2}	SS _{0.2}
Costituenti che alterano la velocità di presa		valore [M-%]	NPD	NPD	NPD	NPD
Influenza degli aggregati riciclati sul tempo d'inizio presa del cemento	EN 1744-6	valore [min]	0	0	0	0
Contenuto di carbonato negli aggregati fini	EN 196-2	categoria A ₁₀	A ₁₀	A ₁₀	A ₁₀	A ₁₀
		[CO ₂ -%]	NPD	NPD	NPD	NPD
Stabilità volumica – Ritiro per essiccamento	EN 1367-4	[WS-%]	NPD			
Sostanze pericolose	EN 12620	[-]	NPD			
Durabilità al gelo/disgelo	EN 1367-1 o -2	valore F o MS [M-%]	NPD			
Durabilità alla reazione alcali-silice (AAR)	SIA MB 2042	valore [L-%]	NPD			
Petrografia aggregati naturali						
Componenti non idonee	VSS 70 115	secondo VSS 70 115/-116	NPD	NPD	NPD	NPD
Contenuto di fillosilicati liberi (frazione 0.5-0.25)	VSS 70 116	valore [M-%] valore [Pz.-%]	NPD			

NPD: No Performance Determined (Prestazione non determinata)

*Solo per superfici stradali