



Dichiarazione di Prestazione 2019

Nr. Dichiarazione di Prestazione		028.006 - Otto Scerri Castione
1. Codice di identificazione unico del prodotto		0/8
2. Uso previsto del prodotto		Aggregati per calcestruzzo
3. Fabbricante		Otto Scerri SA Via al Galletto 6532 Castione
3a. Ubicazione impianto		Castione. Impianto fisso.
4. Mandatario		-
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione		2+
6. a)	Norma armonizzata	SN EN 12620:2002+A1: 2008
	Organismo notificato	NB 2115 (Schweizerischer Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe SÜGB) 
7. Prestazioni dichiarate		Vedi lista: pagina 2 di questa dichiarazione
8. Documentazione		La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme alla prestazione dichiarata. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità alle pertinenti disposizioni legali sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
Le prestazioni del prodotto dichiarate secondo cifra 7 sono state determinate dal laboratorio di prova accreditato NUOVOLAB SA (registro STS 0424)		Nuovolab SA Via Cantonale CH - 6802 Rivera 

7. Prestazioni dichiarate – Caratteristiche essenziali				
Classe granulometrica d/D	EN 12620	[-]	0/8	
Categoria G			G _{A85}	
Tolleranze sulla curva tipo			Rispetta Tab.6	
Forma dei granuli - Coefficiente di appiattimento FI	EN 933-3		0/4	4/8
		[M-%]		19
		Categoria		FI ₂₀
Massa volumica in mucchio	EN 1097-3	[kg/dm ³]	1.57	
Massa volumica dei grani P _{SSD}	EN 1097-6		2.70	2.69
Assorbimento d'acqua WA ₂₄		[M-%]	1.0	1.1
Contenuto di conchiglie	EN 933-7	[-]	NPD	
Contenuto parti fini < 0.063 mm	EN 933-1	[M-%]	1.0	
		Categoria	f ₃	
Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso LA	EN 1097-2	[M-%]	NPD	
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso M _{DE}	EN 1097-1	[M-%]	NPD	
Resistenza alla levigabilità PSV	EN 1097-8	[M-%]	NPD	
Resistenza all'abrasione	EN 1097-8	[M-%]	NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	EN 1097-9	[M-%]	NPD	
Costituenti degli aggregati grossi riciclati	EN 933-11	[M-%]	NPD	
Contenuto di cloruri solubili in acqua	EN 1744-1	[M-%]	<0.001	<0.001
Contenuto di cloruri solubili in acido aggregati riciclati	EN 1744-5	[M-%]	NPD	NPD
Contenuto di solfati solubili in acido AS	EN 1744-1	[M-%]	<0.03	<0.03
		Categoria	AS _{0,2}	AS _{0,2}
Contenuto di zolfo totale S	EN 1744-1	[M-%]	<0.1	<0.1
Contenuto di solfati solubili in acqua aggregati riciclati SS	EN 1744-1	[M-%]	NPD	NPD
		Categoria		
Costituenti che alterano la velocità di presa	EN 1744-1	[M-%]	NPD	NPD
Influenza degli aggregati riciclati sul tempo d'inizio presa del cemento	EN 1744-6	[min]	NPD	NPD
		Categoria	NPD	NPD
Contenuto di carbonato negli aggregati fini	EN 196-2	[CO ₂ -%]	NPD	NPD
Stabilità volumica – Ritiro per essiccamento	EN 1367-4	[WS-%]	NPD	
Sostanze pericolose	EN 12620	[-]	NPD	
Durabilità al gelo/disgelo	EN 1367-1 o -2	[M-%]	NPD	
Petrografia: componenti non idonee Contenuto di fillosilicati liberi (frazione 0.5-0.25)	SN 670 115	[M-%]	4.5	3.7
		[Pz.-%]	16.7	
Durabilità alla reazione alcali-silice (AAR)	AFNOR XP P18-594	[%]	NPD	

NPD: No Performance Determined (Prestazione non determinata)

Cantiere/Destinazione _____ Castione, il _____ Quantità fornita: _____
 Certificato numero _____ Otto Scerri SA FIRMA